

La première peinture contrôlée
par Ecocert Greenlife.



LET OP: Ongeopend en nog niet op kleur gemengd is de verf 2 jaar houdbaar. Is de verfemmer/pot open geweest, dan kun je hem niet lang bewaren. Dat betekent ook voor de op kleur gemaakte verf. Om bederf langer tegen te gaan, spuit met een plantenspuit een beetje spiritus of ethanol op de verf.

TASSILI BINNENVERF MAT

Versie: maart 2013

Referentie: 461 0329 52

BESCHRIJVING

Natuurlijke toplaagverf op waterbasis van 100% plantaardig bindmiddel voor muren en plafonds van 'droge' kamers. Samenstelling:* Water (1), titanium dioxide (2), calciumcarbonaat (1), damarhars (1), aluminiumsilicaat (type kaolien) (1), standolie van lijnolie (1), nefelien-syeniet (type veldspaat) (1), caseïne (2), hennepolie (1), zinkresinaat (2), natriumhydroxide (1), antischuimmiddel op plantaardige olie basis (3), conserveermiddelen op basis van isothiazolinonen (3), cellulose ether (3), natriumaluminiumsilicaat (2), natriumhexametafosfaat (2)

* (1) Natuurlijke grondstof, (2) Omgevormde natuurlijke grondstof, (3) petrochemische grondstof
99% van de totale ingrediënten zijn natuurlijke (78,4%) of omgevormde natuurlijke (20,6%) grondstoffen

KLEUREN EN VERPAKKING: Wit in 0,9 l, 2,25 l en 9 l.

MILIEUKWALIFICATIES

Product vrijwel geheel bestaand uit natuurlijke en omgevormde natuurlijke grondstoffen (met uitzondering van conserveermiddelen en additieven).

Geen VOS (0g/l), geen petrochemische oplosmiddelen.

Product gecontroleerd door Ecocert Greenlife.

Dik en dekkend, zelfs met één laag op een ondergrond voorzien van grondlaag.

AANBEVOLEN GEBRUIK Muren en plafonds voorzien van grondlaag met Tassili Primer 459.

KARAKTERISTIEKEN VAN HET PRODUCT BIJ 20°C

Viscositeit	Dichtheid NFT 30020	Oplosmiddel	Vaste stoffen (wei)	V.O.C
Thixotropy Brookfield 4000 mpas	Ongeveer 1,35	water	56%	Grenswaarde UE (cat A):30g/l COV
				Dit product bevat max: 0g/l COV

DROGEN Vingerdroog: 30 min. Overschilderbaar: 6 tot 8 uur bij 20°C.

OPSLAG: 2 jaar in oorspronkelijke, niet-geopende verpakking. Vermijd extreme koude of hitte.

Kan aangebracht worden na deze periode: controleer aan de hand van geur en aanblik.

BENODIGD OP GLADDE ONDERGROND VOORZIEN VAN GRONDLAAG

13,5m²/l voor één laag met 10-mm-roller, 16m²/l voor één laag met 6-mm-roller.

VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT/ REINIGING GEREEDSCHAP

Meng het product goed met een geschikt hulpmiddel voor de hoeveelheid. Reinig gereedschap met water en zeep of mild wasmiddel.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op verzoek.

LABORATOIRES



www.laboratoires-natura.org

Peintures, lasures,
huiles dures et enduits naturels



DERIVERY S.A.: hoofdvestiging - 4 rue Léon TALMY 27 290 PONT AHTHOU tel + 33 (0) 2 32 43 74 02 - fax + 33 (0) 2 32 44 89 94

Administratie, verkoop, laboratorium en verzending: 3, bd Eugène Marie 27 800 BRIONNE tel + 33 (0) 2 32 43 74 00 - fax + 33 (0) 2 32 43 74 07