

ORPHÉO

428 bms Peinture satinée

HOUT, WANDEN, VLOEREN, METAAL

Te verkrijgen in wit en in basis: 0,9L – 2,25L - 9L
Kleuren: RAL, Afnor, 1000 kleuren en genormaliseerd
Geclassificeerd AFNOR NFT 36 005 – Familie I - klasse 4a

PRESENTATIE:

Editie: Jan-13

Zijdeglans verf voor vloeren met licht verkeer medium met natuurlijke plantaardige olie (lijnzaad) en gealkyleerde (soja)
Samenstelling: water, lijnzaadolie standolie, gealkyleerde plantaardige olie, titaandioxide, bariumsulfaat (bariet, siccatief).

HOOFDKENMERKEN:

Lage VOC, gemeten impact op het milieu, geur arm realiseerbare 08:00. Hoge opaciteit.
Uitstekende levende hechting op de meeste ondergronden.

AANBEVOLEN TOEPASSING:

Bodems met licht of middelzwaar verkeer (werf, garage, terras, houten of betonnen vloer, etc ... individuen)

NIET GEBRUIKEN:

Op de vloer van beton minder dan 30 dagen op natte oppervlakken, direct zonlicht of op een verhit substraat.
Bij een temperatuur <10 ° C en relatieve vochtigheid > 75% - zonder geschikt verdunningsmiddel.

PRODUCTKENMERKEN A 20 ° C:

Viscositeit	Dichtheid NFT 30020	Solids	Solids Volume	Glans
Thixo	1,3	55%	41%	50% 60 °

Rendement op verticale gladde ondersteuning: 10 tot 12 m² / Liter - Over Vloeren: 8 tot 10 m² / L
Droge laagdikte / Aanbevolen laag: 40 pm (50 tot 60 pm zusters bodems)

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING VOOR HET SCHILDEREN:

HP schoonmaak indien nodig, het ontvetten, het verwijderen van stof, mogelijke hervatting van scheuren na V.
Eliminatie op enige wijze, chemisch of mechanisch, oud losse verf.
Etsen platen gladgestreken helikopter of geassimileerd als kwarts beton.
Als u twijfelt, controleer dan de vochtigheidsgraad met een vochtmeter

VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT:

Meng grondig met een schone gebruiksvoorwerp juiste volume.
Directe toepassing op de bodem (1e laag verdund tot 5 of 10% afhankelijk van de porositeit). Tussen 2 lagen: 24
Mogelijkheid van verven: 905 of 9465 serie.

VERDUNNING

verdunner	pneumatische	airless	Roller/kwast
water	10%	5%	5 tot 10% afhankelijk van de bestemming en porositeit van de drager

DROGEN:

Lucht: 23 ° C - Vochtigheid: 65%

stofdroog	Tast droog	Overschilderbaar op wanden	Overschilderbaar op hout	Overschilderbaar op vloeren
1 uur	2 uur	Minimaal na 6 uur	Minimaal 6 uur	Na 24 uur

HYGIENE EN VEILIGHEID: Veiligheidsinformatieblad op aanvraag.

Conservation: 2 jaar in de originele verpakking (temperatuur > 5 ° C en <30 ° C).