

# ORPHEO PRIMAIRE 423

Antiroest primer op basis van alkyd op basis van soja en hout olien (lang)



BINNEN/BUITEN



Aantal: 1L - 2,5 L - Tint (s): grijs

## BESCHRIJVING:

Versie : juni'15

Antiroest primer gebaseer op veresterde plantaardige oliën en zinkoxide (corrosieremmer) ter bescherming van ijzerhoudende metalen oppervlakken in een gematigd agressieve atmosfeer. Deze primer hecht op PVC (van andere kunststoffen, maak een test)

**CLASSIFICATIE:** AFNOR NFT 36 005 - Famille I - klasse 4a

## VOORNAAMSTE KENMERKEN:

Laag gehalte aan vluchtige organische stof, lage milieu-impact, lichte geur, na 4 uur overschilderbaar met alle soorten alle type verf - verdunnen met water.- Opmerkelijke hechting zelfs op ondergronden beschouwd als "moeilijk" Gemakkelijk te verwerken met kwast, roller of verfspuit.

## AANBEVOLEN GEBRUIK:

Ferrometalen, legeringen onderworpen aan oxidatie, PVC.

Primaire op metalen voorafgaande aan "natuurlijke" afwerkingen of waterhoudende.

## NIET GEBRUIKEN:

Op vette, vieze, vochtige, zwaar geoxideerde ondergronden, in de zon of op een verwarmd oppervlak.

De temperatuur van de ondergrond moet hoger zijn dan 3 ° C boven het dauwpunt en minder dan 30 ° C

## KARAKTERISTIEKEN VAN HET PRODUCT BIJ C°:

Viscositeit	Dichtheid NFT 30020	Drogestof in gewicht	Droge stof in volume	Glans
110 seconden CA 6	1,35	62%	49%	mat

Theoretisch rendement per laag op een gladde oppervlakte: 8 m<sup>2</sup> / L voor 50 micron.

## VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGROND VOOR HET SCHILDEREN (Volgens DTU 59.1):

Reinigen, ontvetten, afborstelen van losse roest.

Eventueel roest behandelen met een roestremmend middel (Derwash), daar waar de roest niet met gereedschap te verwijderen is.

## VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT :

Roer het product goed door tot met een geschikt hulpmiddel tot een goede substantie.

## VERDUNNING:

Oplosmiddel	Pneumatisch	Airless	Rollen /kwasten
water	1	5%	Niet verdunnen

## DROGEN :

Lucht : 23°C – Relatieve vochtigheid : 65 %

Stofdroog	Vingerdroog	Overschilderbaar
15mn	30mn	mini 4 heures

**VEILIGHEID EN GEZONDHEID :** Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

**CONSERVATION :** 2 jaar in ongeopende originele verpakking (temperatuur > 5 ° C en < 30 ° C).



Fondée en 1921 - Peintures, laques, vernis et colorants pour le bâtiment et l'industrie

DERIVERY S.A. : siège social - 4 rue Léon TALMY 27 290 PONT AHTHOU tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94

Administratif, Commercial, Laboratoire et Expédition : 3, bd Eugène Marie 27 800 BRIONNE tel 02 32 43 74 00 - fax 02 32 43 74 07