

REPAR'WOOD

VUL- EN REPARATIEPLAMUUR VOOR HOUT



EXPRESS

- ▶ **UITSTEKENDE HECHTING**
- ▶ **KAN GESCHAAFD, GEBOORD, IN VORM GEBRACHT EN GESCHILDERD WORDEN**
- ▶ **GEMAKKELIJK TE SCHUREN**
- ▶ **OVERSCHILDERBAAR NA 3 UREN**

TOEPASSING

Poederplamuur voor het herstellen van afgebroken hoeken en ontbrekende delen van hout. Manuele toepassing, zowel binnen als buiten.

ONDERGRONDEN

REPAR'WOOD wordt aangebracht op alle gangbare houtsoorten en houten ondergronden, alsook op de meest gebruikelijke exotische houtsoorten, spaan- en multiplexplaten.

AFWERKING

REPAR'WOOD kan afgewerkt worden met alle gangbare verven, vernissen en lazuren.

Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

REPAR'WOOD : poederplamuur op basis van geselecteerde minerale vulstoffen en bindmiddelen.

- Eigenschappen : (NFT 36-005) : familie IV-4c
- Codificatie (EN 16-566) : $G_3S_2V_0W_0A_0C_0R_0$
- Aanmaakverhouding : 30 % water (hetzij 0,3 l water voor 1 kg poeder)
- Laagdikte : onbepaald
- Open tijd : 30 minuten
- Volgende laag : van zodra de plamuur droog is
- Afwerken : na gemiddeld 3 uren (na volledige droging)
- Kleur : houtkleur
- Hechting plamuur/ondergrond (EN 16-566) : > 0,8 MPa

GEBRUIKSVOORWAARDEN en bewaring

- Aanbrengmateriaal : schildersmes, plamuurmes of vlakspaan
- Reinigen van de gereedschappen : de restanten van de plamuur kunnen na droging verwijderd worden door wrijven, het gebruik van water is hierbij niet noodzakelijk.
- Bewaring van de plamuur : minstens 6 maanden, volgens factuurdatum, in de originele en gesloten verpakking, beschermd tegen vocht.

VERPAKKING

- Doos van 1 kg.



AANBEVELINGEN

en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Niet toepassen op polystyreen, noch op vochtige ondergronden
- Niet aanbrengen bij temperaturen <5°C en >35 °C en een vochtigheidsgraad >80%
- Bij toepassingen buiten moet **REPAR'WOOD** afgewerkt worden
- Bij onbehandeld hout wordt een voorbehandeling met **HARD'WOOD** aangeraden

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen voorbereid te worden volgens de geldende normen.
- Zij moeten hard, hechtend, schoon, gezond en droog zijn.

DOCUMENTEN


over de normering

- EN 16-566 : schilderplamuur voor binnen- en/of buitenwerk
- NFT 36-005 : eigenschappen van schilderproducten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

- Veiligheidsfiches beschikbaar op quickds.fr of toupret.be

De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot het aanbrengen en het uiteindelijk gebruik van **REPAR'WOOD** werden geleverd in eer en geweten en zijn gebaseerd op de kennis en de ervaring van het bedrijf **TOUPRET**. Het product moet aangebracht worden volgens de regels van de kunst en onze aanbevelingen. De verstrekte informatie werden aangereikt volgens toepassingen uitgevoerd bij 20°C, een vochtigheidsgraad van 50% en op ondergronden met normale zuigkracht. De opgegeven tijden zijn ter titel van inlichting en kunnen variëren naargelang de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.



Informatie met betrekking tot de aanwezige organische vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico betekenen bij inhalatie, voorgesteld op een schaal van A+ (zeer kleine emissie) tot C (grote emissie)